



# Produktdatablad

Sida 1 av 2

Datum: 2015-06-03  
Ort: Höganäs

Utgåva: 2015:2

## 1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Grundmursmembran  
5036401

## 2. LEVERANTÖR

Företag: Nordic Waterproofing AB  
Adress: Box 22  
Postnr. /Ort: 263 21 Höganäs  
Land: Sverige  
Tel.: +46-(0)42-36 22 40  
Fax: +46-(0)42-34 27 54  
Hemsida: [www.teno.se](http://www.teno.se)  
E-post: [info@teno.se](mailto:info@teno.se)

## 3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Teno Grundmursmembran används för tätning av grundmur vid användande av fuktskyddsmatta.

## 4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Börja med att rengöra källarväggen och knacka bort eventuella ojämnheter. Fyll i större håligheter med lagningsbruk. Har väggen sedan tidigare varit asfaltbestruken, bör det gamla skiktet till största delen tas bort och ersättas med ny. Stryck hela väggen, hålkålen och kantbalken med Kallasfalt i dubbla skikt. Montera Grundmursmembran på denna yta. Membranet är självhäftande. Vid kall väderlek förvaras membranet inomhus före monteringen, för att vara smidigt och ge bästa möjliga vidhäftning.

## 5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Provningsmetod
Tjocklek	mm	1,5	EN 1849-1
Draghållfasthet LR/TR	N/50 mm	215 / 220	EN 12311-1
Brottöjning LR/TR	%	324 / 238	EN 12311-1
Rivhållfasthet LR/TR	N	125 / 65	EN 12310-1
Slagmotstånd metod B	mm	1000	EN 12691
Servicetemperatur	°C	-40 °C / +80 °C	-
Applikationstemperatur	°C	+ 5 °C / +45 °C	-

Datum: 2015-06-03  
Ort: Höganäs

Utgåva: 2015:2

## 6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Skyddad från fukt och i temperatur mellan +5 °C -+40 °C  
Återvinning: Ej komposterbart men kan deponeras.  
Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

## 7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Uppbyggnad: Självhäftande gummi-asfalt, plastbelagd ovansida.  
Vikt/m<sup>2</sup>: Ca. 1,7kg  
Vikt/rulle: Ca. 8,3 kg  
Format: 10 x 0,5 m  
Färg: Mörkgrå