

Datum: 2020-10-12
Ort: Höganäs

Utgåva: 2020:2

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Halotex R25

2. TILLVERKARE OCH PLATS FÖR TILLVERKNING

Företag: Mataki
Adress: Box 22
Postnr/Ort: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tel: +46-(0)42-33 40 00
Fax: +46-(0)42-33 40 70
Hemsida: www.mataki.se
E-post: info@mataki.com

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Halotex R25 används som kondensskydd och underlagstak vid t.ex. hallbyggnation. Halotex R25 monteras förslagsvis mellan TRP-plåt och isolering. Halotex R25 är inte genomtrampningssäkert.

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Prövningsmetod
Reaktion vid brandpåverkan	-	E	EN 13501-1
Vattentäthet	-	Tät, W1	EN 1928 (Metod A)
Draghållfasthet LR/TR	N/500mm	300 ± 180 / 350 ± 210	EN 12311-1
Brottöjning LR/TR	%	50 ± 7 / 50 ± 7	EN 12311-1
Rivhållfasthet LR/TR	N	220 ± 80 / 200 ± 70	EN 12310-1
Vattentäthet efter åldring	-	Tät, W1	EN 1296/ EN 1928
Draghållfasthet efter åldring	N/50mm	300 ± 180 / 350 ± 210	EN 1296/ EN 12311-1
Brottöjning efter åldring	%	50 ± 7 / 50 ± 7	EN 1296/ EN 12311-1
Böjlighet vid låg temperatur	°C	≤ -20	EN 1109
Ånggenomgångsmotstånd	m	0,15	EN 1931
Farliga ämnen	Innehåller	Inga farliga ämnen	-

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

Datum: 2020-10-12
Ort: Höganäs

Utgåva: 2020:2

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Skyddad från fukt och direkt solljus.

Återvinning: Materialet är ej komposterbart men kan deponeras eller förbrännas under kontrollerade former i värmekraftverk.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Typ av bärare: Polyesterfiberduk

Typ av beläggning: Polyuretan

Vikt/m²: ca 193 g/m²

Vikt/rulle: ca 26 kg

Format: 2,7 x 50 m

Färg: -