



# Produktdatablad

Sida 1 av 2

Datum: 2016-05-17  
Ort: Höganäs

Utgåva: 2016:2

## 1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Teno Underlagspapp YAM2000

## 2. TILLVERKARE OCH PLATS FÖR TILLVERKNING

Företag: Nordic Waterproofing AB  
Adress: Box 22  
Postnr/Ort: 263 21 Höganäs  
Land: Sverige  
Tel: +46-(0)42-36 22 40  
Fax: +46-(0)42-34 27 54  
Hemsida: [www.teno.se](http://www.teno.se)  
E-post: [info@teno.se](mailto:info@teno.se)

## 3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Teno Underlagspapp YAM2000 är avsedd att användas som vattenavledande underlag för tätskikt av bitumen. Produkten är ångtät, vilket innebär att utrymmet bakom alltid måste vara ventilerat.

YAM2000 klarar en taklutning ned till 3°, täck omgående in med överliggande tätskikt av bitumen.

## 4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Som vattenavledande underlag: Teno Underlagspapp YAM2000 läggs på råspont eller skivmaterial. Infästning sker med spikning genom båda lagren med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20x2,8, alternativt 25x2,5.

\*Vid taklutning  $\leq 18^\circ$ , läggs takpappen tvärs taklutning och samtliga längsskarvar klistras med asfaltklistor. Våder i takfallets lutningsriktning ska alltid skarvklistras. Vid montage ned till 3° taklutning täck omgående in med överliggande tätskikt av bitumen, alternativt stryk spikskallarna med asfaltklistor eller asfaltkitt för att uppnå högre täthet. Skarvning och lagning görs med asfaltklistor.

Datum: 2016-05-17  
Ort: Höganäs

Utgåva: 2016:2

## 5. PRODUKTPRESTANDA

| Egenskap                      | Enhet      | Värde                 | Prövningsmetod       |
|-------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Vattentäthet                  | -          | Tät, W1               | EN 1928 (Metod A)    |
| Draghållfasthet LR/TR         | N/50mm     | 350 ± 100 / 300 ± 100 | EN 12311-1           |
| Brottöjning LR / TR           | %          | 3 ± 1 / 3 ± 1         | EN 12311-1           |
| Rivhållfasthet LR/TR          | N          | 60 ± 15 / 70 ± 15     | EN 12310-1           |
| Dimensionsstabilitet          | %          | ≤ 0,3                 | EN 1107-1            |
| Böjlighet vid låg temperatur  | °C         | ≤ -10                 | EN 1109              |
| Vattentäthet efter åldring    | -          | Tät, W1               | EN 1296 / EN 1928    |
| Draghållfasthet efter åldring | N/50mm     | 350 ± 100 / 300 ± 100 | EN 1296 / EN 12311-1 |
| Brottöjning efter åldring     | %          | 3 ± 1 / 3 ± 1         | EN 1296 / EN 12311-1 |
| Farliga ämnen                 | Innehåller | Inga farliga ämnen    | -                    |

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

## 6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Stående, skyddade från fukt och direkt solljus.

Återvinning: Materialet är ej komposterbart men kan deponeras eller förbrännas under kontrollerade former i värmekraftverk.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

## 7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Typ av bärare: Mineralfiberstomme

Typ av beläggning: Bitumen, ovan- och undersidan har en ytbeläggning av sand.

Vikt/m<sup>2</sup>: ca. 2000 g/m<sup>2</sup>

Vikt/rulle: ca. 14 kg

Format: 0,7 x 10 m

Färg: Grå