Produktdatablad

NORDIC WATERPROOFING

Datum:	2026-10-05	Utgåva: 2026:1
Ort:	Höganäs	

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Universalmembran U.M
5077601, 5077801

2. TILLVERKARE OCH PLATS FÖR TILLVERKNING

Företag:	Nordic Waterproofing
Adress:	Box 22
Postnr/Ort:	263 21 Höganäs
Land:	Sverige
Tel:	+46-(0)42-36 22 40
E-post:	info@nordicwaterproofing.com

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Universalmembran U.M används som

- Flamskyddsremsa för kallt montage i hålkäl eller vid detaljarbete.
- Tillfällig tätning
- Ångspärr, varmluft-, gasolinstallerad eller självklistrande

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Universalmembran U.M finns i två utföranden, en med en plastad baksida och en med avtagbar releaseplast som används när du inte vill eller kan använda traditionell svetsutrustning.

Universalmembran U.M installeras enbart av utbildade och auktoriserade takentreprenörer.

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten.

Datum: 2026-10-05 Utgåva: 2026:1
Ort: Höganäs

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Provningsmetod
Tjocklek	mm	2,7 ± 0,2	EN 1849-1
Rivhållfasthet LR/TR	N	250 ± 50 / 300 ± 75	EN 12310-1
Draghållfasthet LR/TR	N/50mm	900 ± 200 / 650 ± 150	EN 12311-1
Brottöjning LR/TR	%	45 ± 10 / 50 ± 10	EN 12311-1
Vattentäthet	-	Tät	EN 1928, metod A
Brandsäkerhet	-	B_{roof}(t2)*(systemtest, gäller tvålagstäckning)	ENV 1187 / EN 13501-5
Böjlighet vid låg temperatur	°C	≤ -15	EN 1109
Slagmotstånd metod A / B	mm	≥ 500 / 1000	EN 12691, metod A / B
Skjuvhållfasthet Skarvens skjuvhållfasthet	N/50mm	600 ± 100	EN 12317-1
Motstånd mot statisk last, metod B	Kg	≥ 15	EN 12730
Glidning i värme	°C	≥ 100	EN 1110
Dimensionsstabilitet	%	≤ 0,5	EN 1107-1
Farliga ämnen	Innehåller	inga farliga ämnen, se notering	

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen enligt Kandidatlistan.
*Bestått brand enligt TKY-A-0234, klassificeringsrapport 9P04827-1 enligt EN 13501-5 kan rekvireras.
Brandtestet är utfört med Universalmembran U.M och SEP5500 Ny som ett system.

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Stående, skyddade från fukt och direkt solljus.

Återvinning: Produkten kan materialåtervinnas för vidare användning i vägasfalt.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Typ av bärare: Polyesterstomme

Typ av beläggning: SBS-modifierad bitumen, belagd med plast/sand

Vikt/m^2: ca 3000 g

Vikt/rulle: ca 30 kg

Format: 10 x 1m

Färg: -