



Haloten TorchGuard

Självklistrande skyddsmembran med X-GRIP teknologi

- **Mycket värmetåligt flamskyddsmembran**
Hindrar lågor från gasolsvetsning av tätskikt att ta sig in i riskkonstruktioner.
- **X-GRIP**
Specialmodifierad bitumen med extrem vidhäftning.
- **Lätt att forma**
Mycket enkel att vika och forma vid intäckning av detaljer.

Haloten TorchGuard är ett självklistrande underlagsmembran som kan användas som komplement till Haloten TorchGuard T1 som remsa vid uppvik,nock och andra detaljer.

TorchGuard fungerar utmärkt som tillfällig tätning där svetsat tätskikt ska installeras och tack vare produktens glasfiberstomme utgör Haloten TorchGuard en bra flamskyddsbarriär kring riskkonstruktioner vid installation av svetsade tätskikt.

Produktens glasfiberstomme och X-grip teknologi gör TorchGuard mycket lätt att forma i detaljarbete som t.ex. uppvik, kring luckor och ventilationshuvar m m. En annan fördel är att produkten blir mycket formstabil och påverkas inte av värmen från gasolsvetsning av tätskikt vilket resulterar i mycket släta taktäckningar.

X-grip teknologi

X-grip innebär att produkten består av specialmodifierad bitumen som ger mycket god vidhäftning mot t.ex. underlag av trä, plywood och betong.

Uppbyggnad

Haloten TorchGuard är uppbyggd med en formstabil förstärkt glasfiberstomme som är belagd med specialmodifierad bitumen för extra vidhäftning. Produktens ovansida består av en tunn plastfolie och undersida av avtagbar plastfolie och helklistrande bitumenyta.

Artikelnummer	5082001 5082001-033 5082001-050
Ytvikt	2000 gr/m ²
Dimension	1 x 15 m
Antal/pall	20 st
UV-exponering	3 månader
Monteras under	Svetsbart tätskikt/ytapp

Egenskapstabell

Produkten är tillverkad och testad enligt EN 13859-1.


Väsentliga egenskaper	Värde	Enhet	
Reaktion vid brandpåverkan	NPD	-	EN 13859-1:2010
Vattentäthet	Tät, W1	-	
Draghållfasthet			
Maximal dragstyrka LR / TR	500 ± 100 / 320 ± 100	N/50 mm	
Brottöjning LR / TR	2 ± 1 / 2 ± 1	%	
Rivhållfasthet LR / TR	100 ± 25 / 160 ± 40	N	
Åldring:			
Vattentäthet	Tät, W1		
Draghållfasthet	500 ± 100 / 320 ± 100		
Brottöjning	2 ± 1 / 2 ± 1		
Böjlighet vid låg temperatur	≤ -15	°C	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen, se notering	-	

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

Relaterade produkter



Asfaltprimer



Haloten Takstos



Flextätning
Flextätning Hörn