Halotex Wind PRO

PRODUKTFAKTA

Ytvikt: 120 gr/m²
Format: 2,8 x 12,5 m
2,8 x 25 m
2,8 x 50 m
Ånggenomgångs-motstånd: Sd = 0,03 ± 0,02 m
Vattentäthet: W1
UV-exponering: 2 månader
Uppbyggnad: Mikroporös polypropylen belagd med PP-fiberduk



PRODUKTEGENSKAP



UTSIDA VÄGG | DIFFUSIONSÖPPET | VATTENTÄTHET | UV-EXPONERING

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING

BASTA | SundaHus | SVANENs Husproduktportal | BYGGVARU BEDÖMNINGEN | EPD Hub

GARANTI (skrivs ut på mataki.se)

SYSTEMGARANTI 30 ÅR

Användningsområde

Matakis vindskyddsprodukter används som vindskydd bakom fasadmaterial i ventilerade och dränerade väggkonstruktioner (luftspalt). I termiskt isolerade väggkonstruktioner då insidan är försedd med en åldringsbeständig luft- och ångspärr. Halotex Wind PRO kan även kombineras med Matakis ångbromsar.

Funktion

Vindskyddet förhindrar att luft blåser igenom isolering vilket reducerar den termiska isoleringens prestanda. Samtidigt som produktens yta är vind- och vattenavvisande har den förmågan att bidra till uttorkning av fukt som kan finnas i väggen. Vindskyddet är diffusionsöppet och bidrar på så sätt till att byggnaden får rätt prestanda i förhållande till gällande rekommendationer för fukt och byggande. Bäst resultat uppnås alltid om fasadmaterialet monteras så fort som möjligt. Vindskyddet kan stå exponerat utan fasad i max två månader.

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m²/rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50669001	Vindskydd Halotex Wind PRO	2,8 x 12,5 m	35	90 rlr	4 kg	7392154066906
50662101	Vindskydd Halotex Wind PRO	2,8 x 25 m	70	68 rlr	8 kg	7392154066210
50662501	Vindskydd Halotex Wind PRO	2,8 x 50 m	140	50 rlr	17 kg	7392154066258

Version 2 - November 2026

Informationen i detta produktblad bedöms vara korrekt vid tidpunkten för publicering. Nordic Waterproofing förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera produktspecifikationer utan föregående meddelande, som en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete och för att säkerställa efterlevnad av förändrade regelkrav. Den senaste dokumentationen och aktuell produktinformation finns på Matakis webbplats – Dokument.